CHEMA FOAM

BUILD YOUR DREAM



كيما
ادهيسيف 101

لاصق أسمنتي عالي الجودة من مكون واحد يتطلب فقط
إضافة الماء والخلط بالموقع

خصائص المنتج

اللون	أبيض / رمادي
الوزن	20 كجم للشكارة
المواصفات القياسية	**C1TE** وفقاً إلى المواصفة EN12004
مدة الصلاحية	تخزن لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج.
التخزين	يتم التخزين في منطقة جافة محمية من الرطوبة وأشعة الشمس المباشر والحرارة أو البرودة الشديدة.

المواصفات الفنية (at 25° c)

الوصف	الوحدة	القيمة
الكثافة بعد الخلط	kg/l	1.8 ±0.02
محتوى المواد الصلبة الجافة	%	100
درجة الحموضة (للخليط)		13
درجة حرارة التطبيق	°C	+5 to +40
اختبار قوة الإلتصاق الأولي بعد ٢٨ يومًا (في الظروف العادية)	N/mm^2	0.67
اختبار قوة الإلتصاق بعد ٢٠ يومًا (من الغمر في الماء)	N/mm^2	0.64
اختبار قوة الإلتصاق بعد ١٤ يومًا (من التعرض الحراري) عند ٧٠ درجة مئوية	N/mm^2	0.60
الإنزلاق العمودي	mm	0.5 >
فترة التثبيت الفعّالة	Minutes	30 <

كيما ادهيسيف 101

مونة أسمنتية لاصقة عالية الجودة من مكون واحد

المميزات



المميزات:

- سهولة التطبيق.
- قوة التصاق عالية.
- متوافق مع المواصفة EN12004 C1TE
- زمن تشغيلية عالي.

التطبيقات



لصق السيراميك



لصق الموزاييك



لصق البلاط القيشانى

نسب الخلط



شكارة الأدهيسيف
20 kg

+



الماء
3:3.5 لتر

≃

3:6 m²



معدل الفرد

طريقة التطبيق

ملحوظات:

- يمكن تطبيقة داخلياً على الجدران والأرضيات ونوصي بإستخدام كيما أدهيسيف 102 خارجياً على الوجهات والأرضيات.
- استخدم سكينة مشرشرة ضع طبقة بسمك 3مم على على السطح مع الجانب الأملس, ثم اسحب الطبقة بالحافة المسننة.
- معدل الفرد قد يختلف باختلاف حالة السطح.
- لا يستخدم كيما ادهيسيف 101 على الأسطح المعدنية.



01 ينظف السطح جيداً

02 تدريجياً قم بخلط 3:3.5 لتر مياه مع محتويات الشكارة

03 بدأ استخدام الخليط

OFFICE
11Obour Buildings - Salah Salem
Nasr City Cairo - Egypt.

FACTORY
10th of Ramadan
B4 industrial zone