CHEMA FOAM

BUILD YOUR DREAM



كيما
ادهيسيف 102

لاصق أسمنتي C2 لأعلى كفائة لصق من مكون واحد يتطلب فقط إضافة الماء والخلط بالموقع

خصائص المنتج

اللون	أبيض / رمادي
الوزن	20 كجم للشكارة
المواصفات القياسية	C2TE وفقاً إلى المواصفة EN12004
مدة الصلاحية	تخزن لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج.
التخزين	يتم التخزين في منطقة جافة محمية من الرطوبة وأشعة الشمس المباشر والحرارة أو البرودة الشديدة.

المواصفات الفنية (at 25° c)

الوصف	الوحدة	القيمة
الكثافة بعد الخلط	kg/l	1.8 ±0.02
محتوى المواد الصلبة الجافة	%	100
درجة الحموضة (للخليط)		13
درجة حرارة التطبيق	°C	+5 to +40
اختبار قوة الإلتصاق الأولي بعد ٢٨ يومًا (في الظروف العادية)	N/mm^2	1.31
اختبار قوة الإلتصاق بعد ٢٠ يومًا (من الغمر في الماء)	N/mm^2	1.16
اختبار قوة الإلتصاق بعد ١٤ يومًا (من التعرض الحراري) عند ٧٠ درجة مئوية	N/mm^2	1.11
الإنزلاق العمودي	mm	0.4 >
فترة التثبيت الفعّالة	Minutes	45 <

كيما ادهيسيف 102

مونة أسمنتية لأعلى كفائة لصق تستخدم لجميع أنواع السيراميك
والبورسلين والرخام وألواح العزل الحراري

التطبيقات

- لصق البلاط و السيراميك الأحجام الكبيرة
- لصق الحوائط الرخامية
- لصق الواح الفوم والألواح الخرسانية
- لصق الصوف الصخري و الزجاجي
- لصق بلاط حمامات السباحة

نسب الخلط



شكارة الأدهيسيف
20 kg

+



ماء
6:5 لتر

≃

3:6 m²



معدل الفرد

ملحوظة: معدل الإستهلاك يتوقف بشكل كبير على سمك طبقة اللصق وحجم البلاطات.

طريقة التطبيق



01 ينظف السطح جيداً

02 تدريجياً قم بخلط 5:6 لتر مياه مع محتويات الشكارة

03 بدأ استخدام الخليط

ملحوظات:

- يمكن استخدامها على الجدران والأرضيات داخلياً وخارجياً.
- استخدم سكينة مشرشرة ضع طبقة بسمك 3مم على على السطح مع الجانب الأملس, ثم اسحب الطبقة بالحافة المسننة.
- معدل الفرد قد يختلف باختلاف حالة السطح.

OFFICE
11Obour Buildings - Salah Salem
Nasr City Cairo - Egypt.

FACTORY
10th ofRamadan
B4 industrial zone