CHEMA FOAM

BUILD YOUR DREAM

كيما
بوند SBR A+



مادة لاصقة عالية الجودة تعطي مرونة ومقاومة للماء ويتكون أساسا من مستحلب الاستايرين بيوتادين بوليمر.

بيانات المنتج:

اللون:	أبيض
الشكل:	سائل
العبوات:	جراكن 5 كجم / 20 كجم / برميل 200 كجم / تانك 1000 كجم.
التخزين:	12 شهر من تاريخ الانتاج فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس.

البيانات الفنية عند 25°م:

الوصف	المواصفات	الوحدة	القيمة	السماحية
الكثافة :	-	كجم/م^3	1	± 0,01
قوة الإنضغاطية :	ASTM C 109	نيوتن/مم^2	> 25	-
قوة الإلتصاق :	ASTM C 1042	نيوتن/مم^2	> 2	-
نسبة المواد الصلبة :	-	%	30	± 1
(مقياس الحموضة أو القلوية) :	-	PH	7	± 1

كيما بوند SBR A+

مادة لاصقة عالية الجودة تعطي مرونة ومقاومة للماء ويتكون أساسا من مستحلب الاستايرين بيوتادين بوليمر.

أماكن الإستخدام

1- تستخدم كمادة رابطة للخرسانة القديمة بالخرسانة الحديثة.

2- تستخدم لتحسين إلتصاق المحارة والمونة والمواد الأسمنتية الأخري.

3- تستخدم في أعمال الترميم.

المميزات

1- قوة إلتصاق جيدة.

2- مرونة جيدة.

3- مقاوم للماء.

4- غير سام ويتوافق مع أعمال مياة الشرب.

5- يقلل الإنكماش.

نسب الخلط (لتطبيق إصلاح الخرسانة)

روبة الربط

روبة الربط		الرمل		الأسمنت		الماء		كيما بوند +SBR A
	≃	60 كجم	+	50 كجم	+	30 كجم	+	10 كجم

مونة الترميم

مونة الترميم		الرمل		الأسمنت		الماء		كيما بوند +SBR A
	≃	150 كجم	+	50 كجم	+	25 كجم	+	5 كجم

التطبيق



معدل الإستهلاك:

1- كعامل ربط : 0.25 كجم / متر^2.

2- كمونة ترميم : 40 كجم / متر^3.

ملحوظات

1- معدل الفرد قد يتغير طبقا لحالة السطح.

2- يجب أن يطبق مونة الترميم على روبة الكيما لاتكس قبل جفافها

وإذا جفت يتم تخشينها وعمل طبقة أخري.

3- يتم الخلط خلال 5 دقائق وزيادة وقت الخلط وبسرعات عالية قد يؤثر علي خصائص البوليمر.

4- تنظف المعدات بالماء بعد الإستعمال مباشرة.

OFFICE

11Obour Buildings - Salah Salem
Nasr City Cairo - Egypt.

FACTORY

10th of Ramadan
B4 industrial zone