CHEMA FOAM

BUILD YOUR DREAM



كيما

فليكس 200

بيانات المنتج

اللون	أبيض - ألوان أخرى متاحة عند الطلب
التعبئة	بستلة بلاستيكية سعة 5 أو 15 كجم
مدة الصلاحية	12 شهرًا عند عدم فتحه
السمية	غير سام وفقًا لمعايير الصحة والسلامة ذات الصلة
التخزين	قم بتخزين الحاويات في منطقة نظيفة وجافة محمية من أشعة الشمس المباشرة والحرارة والبرودة الشديدة

البيانات الفنية

وصف	الوحدة	القيمة	السماحية	معايير الاختبار
الكثافة	Kg/Liter	1.33	± 0.05	-
المحتوى الصلب	%	62%	-	ASTM D1644
قوة الالتصاق	N/mm^2	1.8	-	ASTM D4541
الاستطالة عند الكسر	%	200 <	-	D-2370
قيمة الرقم الهيدروجيني	-	8	± 1	-
قدرة تغطية التشققات	mm	1.5	-	ASTM C1305

كيما فليكس 200

منتج عزل مائي عالي المرونة، مكون واحد، ذو قاعدة أكريليك، للاستخدامات المتنوعة

أماكن الإستخدام



- الأسطح المعدنية
- الأسطح الخشبية
- الأسطح الخرسانية

الخصائص والمميزات



- مكون واحد - لا حاجة للخلط
- سهل التطبيق - يمكن تطبيقه بواسطة عمال غير مهرة
- عالي المرونة
- التصاق جيد بالمعادن المطلية الجديدة أو القديمة
- يجف بسرعة
- مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية
- مقاومة جيدة للماء والرطوبة

تطبيق المنتج



ملاحظات:

- يتم تطبيق الطلاء باستخدام أسطوانة دهان أو فرشاة
- يتم تطبيق الطبقة الثانية بعد 4 ساعات، عندما تجف الطبقة الأولى، في الاتجاه المعاكس للطبقة الأولى
- يتم تنظيف المعدات أو الأدوات بالماء مباشرة بعد الاستخدام
- يمكن إزالة المادة المعالجة ميكانيكيًا

معدل فرد المنتج



Chema Flex 200
15 Kg

≃

15 m^2
(طبقتين)

OFFICE

11Obour Buildings - Salah Salem
Nasr City Cairo - Egypt.

FACTORY

10th of Ramadan
B4 industrial zone