CHEMA FOAM
BUILD YOUR DREAM

كيما
سمارت كوت



معجون أسمنتي عالي الأداء، مُعدل بالبوليمرات، سهل الخلط والتطبيق شحيث يتطلب فقط إضافة الماء. تم تصميمه خصيصًا لتنعيم وتسوية الجدران والأسقف فوق المحارة الأسمنتية قبل أعمال الدهانات.

يتميز المنتج بقوة التصاق عالية على الأسطح الخرسانية والأسمنتية، مع قابلية تشغيل ممتازة، مما يوفر سطحًا ناعمًا ومتجانسًا. كما يتمتع بمقاومة للتشقق وانكماش منخفض، مما يضمن متانة طويلة الأمد وأداءً مستقرًا في التطبيقات الداخلية والخارجية.

معلومات عن المنتج:

المظهر	بودر أسمنتي رمادي او ابيض.
التغليف	شكائر 25 كجم.
التخزيـن	شهرين في ظروف تخزين جافة وبعيدة عن أشعة الشمس المباشرة.

الخواص الفنية (عند 25 C°):

الوصف	القيمة	الوحدة
الكثافة	1.5	كجم/لتر
وقت التشغيل	30-40	دقيقة
الكثافة النوعية (للمعجون)	1.85 ±0.05	كجم/لتر
قوة الالتصاق	≥ 0.8	ميجا باسكال
مقاومة الضغط	≥ 10	ميجا باسكال
مقاومة الانحناء	≥ 3	ميجا باسكال

كيما سمارت كوت

مصمم لتعزيز كفاءة ومتانة أنظمة الدهانات، مع سطح ناعم عالي الجودة، قوة التصاق ممتازة، ومقاومة للتشقق وانكماش منخفض لضمان أداء مستقر داخليًا وخارجيًا.

الإستخدامات:

- تجهيز وتسوية الأسطح قبل أنظمة الدهانات
- طبقة تسوية للمحارة والأسطح الخرسانية
- إصلاح ومعالجة العيوب السطحية البسيطة للخرسانه والمحاره
- مناسب للمباني السكنية والتجارية والصناعية

المميزات:

- قوة التصاق عالية على الأسطح الخرسانية والمحارة الأسمنتية
- يعطي سطحًا ناعمًا ومتجانسًا عالي الجودة
- مقاوم للتشقق
- انكماش منخفض
- يسمح بنفاذ بخار الماء
- مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي
- سهل التطبيق مع قابلية تشغيل ممتازة

طرق التطبيق:

تحضير السطح:

- تأكد من أن السطح نظيف وخال من الغبار والزيوت والشحوم وأي اجسام غريبه.
- يجب أن تكون الركائز قوية ومعالجة بالماء لمدة 3 أيام على الأقل.

خلط:

1



8 - 9 لتر ماء / شكارة 25 كيلو

2



اخلط لمده 5 دقائق

3



معدل فرد يصل الى 12 - 15 متر مربع لكل شكارة 25 كجم

طريقة الإستخدام:

يتم خلط المنتج بالماء النظيف حتى الحصول على قوام متجانس مناسب للتطبيق.

يتم تطبيق المعجون باستخدام مجرفه وتغطي الشكارة (25 كجم) مساحة تصل إلى 15 م^2

عند التطبيق بسمك 1 مم لطبقة واحدة، وقد يختلف الاستهلاك حسب طبيعة السطح.

المصنع

العاشر من رمضان, المنطقة الصناعية B4