CHEMA FOAM

BUILD YOUR DREAM

كيما
تايل جراوت



مالئ فواصل أسمنتي من مكون واحد مقاوم لتسريب المياه وتكون البكتريا, بألوان الأبيض والرمادي والبيج.

باقي الألوان متوفرة حسب الطلب.

خصائص المنتج

الوزن	20 كجم للشكارة
مدة الصلاحية	تخزن لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج.

المواصفات الفنية (at 25° c)

الوصف	المواصفات	الوحدة	القيمة
قوة الانحناء بعد ٢٨ يومًا من التخزين الجاف	BS EN 12808-3	n/mm^2	5 <
قوة الانحناء بعد دورات التجميد والذوبان (٢٥ دورة)	BS EN 12808-3	n/mm^2	4 <
قوة الضغط بعد ٢٨ يومًا من التخزين الجاف	BS EN 12808-3	n/mm^2	24<
قوة الضغط بعد دورات التجميد والذوبان (٢٥ دورة)	BS EN 12808-3	n/mm^2	21 <
مقاومة التآكل	EN 12808-2	mm^3	1900 >
الإنكماش	BS EN 12808-4	mm/m	2 >
امتصاص المياه	BS EN 12808-5		At 30min 4g > At 240min 7g >

يتم الإستخدام خلال 60 دقيقة بعد عملية الخلط في درجة حرارة 25° C

كيما تايل جـراوت

مناسب لملئ الفواصل لجميع أنواع البلاطات السيراميك, الأحجار, الرخام,
البورسلين, الموزاييك وغيرها.

المميزات

- سهولة الإستخدام والتطبيق, يتطلب فقط إضافة الماء بالموقع بالنسب الموضحة أدناه.
- **مقاوم للبكتريا والفطريات ومقاوم بتسريب المياه.**
- متوفر بألوان الأبيض / الرمادي (باقي الألوان حسب الطلب)

أماكن الإستخدام

لملئ الفواصل والفراغات لـ:

الرخام | الموزاييك | السيراميك

نسب الخلط



شيكارة التايل جراوت
20 kg

+



الماء
7 لتر

≃

100 m²



معدل الفرد لملئ الفواصل

طريقة التطبيق



ملحوظات:

- أضف 7 لتر من الماء مع مكونات الشيكارة واخلط جيداً لمدة 2:3 دقايق.
- اترك الخليط لمدة 15 دقيقة ثم أعد الخلط لمدة 30 ثانية بدون إضافة ماء اضافي.
- الإستخدام فوراً أو خلال 60 دقيقة من الخلط.
- باستخدام سكينة معجون قم بملئ الفواصل.

OFFICE
11Obour Buildings - Salah Salem
Nasr City Cairo - Egypt.

FACTORY
10th of Ramadan
B4 industrial zone